







Holzart	Vorkommen	Farbe	Eigenschaften
<b>Buche (Fagus silvatica)</b> 	Europa, Kaukasusländer, Nordiran	Rötlichweiß bis hellrötlich.	hart, sehr zäh, nicht witterungsbeständig leicht spaltbar, gut zu bearbeiten, stark schwindend, leicht entflammbar.
<b>Ahorn (Acer)</b> 	Nördliche Halbkugel	Reinweiß (Bergahorn) Gelblich bis grau (Spitzahorn) Rötlich (Feldahorn)	mittelschwer und mäßig hart aber fest und elastisch nicht witterungsfest neigt zum vergilben und zum Drehwuchs
<b>Birke (Betula verrucosa)</b> 	Europa, Kaukasusländer, mittleres bis nördliches Asien	Hellgelblich, gegen das Mark rötlich, schwach glänzend	zäh, ziemlich biegsam, elastisch und mäßig schwindend. gut zu bearbeiten, drehen, schnitzen, beizen und polieren. schwer spaltbar
<b>Erle (Alnus glutinosa)</b> 	Europa, Nordwestafrika, Sibirien	Rötlichweiß auf rotbraun nachdunkelnd	grobfaserig, weich, leicht spaltbar, ziemlich biegsam, elastisch und fest gut zu bearbeiten, gut zu leimen und zu polieren
<b>Kirschbaum (Prunus avium)</b> 	Ganz Europa, Westasien, Ostamerika	Rötlichgelb bis rotbraun	hart, dicht, feinfaserig, ziemlich biegsam, elastisch, schwer spaltbar und nicht witterungsbeständig leicht zu bearbeiten, gut zu leimen, beizen und polieren.
<b>Amerikanischer Kirschbaum (Prunus serotina)</b> 	Kanada, Mittelamerika, USA	Blassgelb bis rotbraun (dunkler als Europ. Kirschbaum)	